



kester®

Technical Data Sheet

985M Soldering Flux

低固形分無洗浄フラックス

製品概要

Kester 985Mは、低固形分、ハロゲンフリー、無洗浄フラックスで、ウェーブはんだ付けおよび手動はんだ付け用に設計されています。985Mフラックスは、従来のスズ-鉛合金技術および鉛フリー技術用にも開発されました。すべての溶接プロセスにおいて、985Mは優れたブリッジ防止（短絡）機能を備えています。

製品特性:

- はんだ付け性良好
- 洗浄工程プロセスおよびコスト低減
- 腐食性、粘性のない残渣
- J-STD-004規格によれば、ORL0タイプのフラックスとして定義されています。J-STD-004B規格によれば、ORM0タイプのフラックスとして定義されています
- GR-78-CORE (Telcordia/Bellcore)に適合

RoHS へのコンプライアンス

本製品は RoHS (Restriction of Hazardous Substances)指令の要求に適合しています。追加のRoHS情報については<https://www.kester.com/downloads/environmental> にアクセスしてご確認ください。

物理的特性

比重 @ 25°C (理論値): 0.805

固形分 (理論値): 3.6%

酸価 (理論値): 20.0mgKOH/g of flux

信頼特性

銅鏡腐食試験:

浸透なし "L"

J-STD-004B, IPC-TM-650, 2.3.32メソッドに従ってテストします

Bono 試験: 合格; Fc=0.7%

試験条件: 85°C, 85% RH, 15 日, 12V

絶縁抵抗試験 (SIR): 合格

Tested to J-STD-004, IPC-TM-650, Method 2.6.3.3

試験条件: 85°C, 85% RH, 7 日, 100V

銅腐食試験:

腐食なし "L"

J-STD-004, IPC-TM-650, 2.6.15Bチャプター方式によるテスト

シルバークロメート試験: 合格

Tested to J-STD-004, IPC-TM-650, Method 2.3.33

塩化物および臭化物: 検出限界以下

Tested to J-STD-004, IPC-TM-650, Method 2.3.35

わずかな腐食 "M"

J-STD-004B, IPC-TM-650, 2.6.15Cチャプター方式によるテスト

フッ化物含有試験 (スポット試験):

合格 (変色なし)

Tested to J-STD-004, IPC-TM-650, Method 2.3.35.1

フラックスの用途

985Mはスプレーおよび噴流式装置用途に設計されており、発泡式装置には対応していません。フラックスの供給量は固形分量として 90-190 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$ (600-1200 $\mu\text{g}/\text{in}^2$) 以上にすることを推奨します。

工程の検討

一般的な実装基盤では最適な予熱温度は基板上面または実装部品の側面で85~105℃ (185~221°F) です。実装での最適な予熱温度は装置の設計、基板寸法、搭載部品の状況、はんだ槽の溶融はんだ組成などの組み合わせによるため、調整が必要です。予熱によりフラックスを活性化させ、はんだ槽に接触する以前に失活しないよう調整することが重要です。

鉛含有はんだは噴流槽への接触時間は 2~4 秒必要になります。鉛フリーはんだは噴流槽への接触時間は 4~8 秒必要になります。コンベヤー速度は適切な接触時間となるよう調整が必要で、その時適切な予熱温度となるよう予熱区間の設定を行う必要があります。ご不明な点等ございましたら Kester の技術サポートまでご連絡ください。

修正用途

フラックスペンは、はんだ付け後修正時に使用します。はんだ付部にフラックスを塗布することにより、はんだ付け性を向上させます。

フラックスの調整

Kester PS-22テストキットと手順を使用して、フラックス内の固形物のレベルを確認できます。このキットの使用方法的説明書は、キットの購入時に付属します。これは、受入検査の手段として使用できます。

洗浄

Kester 985Mの残留物は非導電性であり、ほとんどのアプリケーションで洗浄する必要はありません。洗浄が必要な場合は、市販のフラックス残留クリーナーを使用できます。サポートが必要な場合は、Kesterテクニカルサポートにお問い合わせください。

保管および使用期限

985M は可燃性であるため、火気に注意して保管してください。使用期限は 10-25℃ (50-77°F)環境下で、製造日から 1年です。

健康と安全

この製品は運搬中および使用中に健康や環境へ害を及ぼす可能性があります。この製品を使用する前に安全データシート (SDS) 及び注意ラベルをよくご確認ください。SDSは<https://www.kester.com/downloads/sds> よりダウンロードすることが出来ます。

その他

この製品についての追加情報は985M Product Data package に記載されています。文書が必要な場合はKester代理店にお問い合わせください。